



Adhesivo base cemento modificado con resinas en polvo, que incrementa la adhesividad. Especialmente diseñado para la colocación de piezas de nula absorción de humedad [loseta porcelánica] y piedras naturales. Cumple y excede ANSI A 118.4

Cumple con la Norma Mexicana NMX-C-420-ONNCCE-2003. Adhesivo tipo C. Se recomienda en muros interiores y exteriores, en pisos interiores y exteriores. Tipo de cerámica: muro, cottoforte, semigresificada, gresificada y porcelánica. Caducidad 18 meses.



Superficies recomendadas

Crest Piso para Porcelanato mezclado con agua: en superficies de cemento-arena como empaste, zarpeo o repello, firme de concreto, concreto celular, barro-block, ladrillo, block y paneles de cemento. En paneles de yeso se recomienda aplicar un primer de AdiCrest MP Plus.

Usos

Diseñado para colocar loseta cerámica, recubrimiento porcelánico, terrazo, mármol (con excepción de mármol verde o sensible a la humedad), granito y piedra natural sobre superficies base cemento-arena.

Recomendaciones

- En instalaciones sobre piso ya existente utilice CREST Piso para Porcelanato mezclado con AdiCrest MP Plus al 100% en lugar de agua o CREST Piso sobre PISO.
- En instalaciones de recubrimiento en albercas, jacuzzis y cisternas usar Crest Azulejo Veneciano y preparar la junta o boquilla con AdiCrest MP Plus diluido al 50%, para disminuir el paso de agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.

- Para instalaciones sobre yeso se recomienda aplicar un primer de AdiCrest MP Plus y hacer la instalación con CREST BLANCO® mezclado con AdiCrest MP Plus al 100% en lugar de agua.
- En instalaciones sobre tabla-yeso se recomienda aplicar un primer de AdiCrest MP Plus e instalar con CREST Piso para Porcelanato o CREST TOTAL®.
- Para instalaciones de mármol blanco o translúcido con %AH>0.5%, se recomienda usar CREST BLANCO mezclado con agua.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente NIVELADA Y LIMPIA, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. EN INSTALACIONES DE UN PISO SOBRE OTRO NO ES SUFICIENTE BARRER Y TRAPEAR, se recomienda usar un limpiador alcalino como CREST Clean para dejar la superficie libre de polvo y grasas.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 4.2 a 4.4 litros

de agua limpia.

- 2 Agregue un bulto de CREST PISO Para Porcelanato (20 Kg.) y deje reposar 5 minutos.
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.
- 4 Mezcle nuevamente y CREST PISO Para Porcelanato, quedará listo para su uso. Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades de CREST PISO Para Porcelanato se verán afectadas.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Aplique una capa de CREST PISO para Porcelanato con un espesor aproximado de 3 milímetros utilizando la parte lisa de una llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en los próximos 60 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa.
- 2 Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana, haga surcos en forma horizontal en una sola dirección sobre el adhesivo recién aplicado, evitando hacer rayado en forma de abanico.
- 3 Coloque las piezas procurando moverlas



en sentido perpendicular al rayado del adhesivo y golpearlas levemente con el mango de la llana para asegurar su contacto con el adhesivo. Verifique su nivelación correcta. Sentar las piezas hasta lograr un área de contacto del 85% en interiores y 95% en exteriores.

Una vez terminada la instalación, será necesario esperar cuando menos 48 HORAS para juntar para que el adhesivo haya secado perfectamente y no quede humedad atrapada; utilice: JuntaCREST con sellador fórmula anti-hongos®, disponible en una gran variedad de colores, especialmente formulado para juntas menores a 3mm, o en su caso emboquillar con BoquiCREST ultra®, con sellador integrado, disponible en una variedad de colores, especialmente formulado para juntas mayores a 3 mm. Proporciona gran estabilidad en sus tonos e insuperable resistencia a la comprensión, que lo hace más resistente al agrietamiento y desgaste por tráfico. Para instalaciones que

requieren gran resistencia al impacto, químicos y manchas, utilice EpoxyCREST 2020®, boquilla epóxica 100% sólidos, disponible en 5 colores Después de haber juntado o emboquillado la instalación es necesario esperar 24 horas para transitarla, si la temperatura es menor a 10°C, espere 48 horas.

Tiempo Abierto

El tiempo abierto de CREST PISO Para Porcelanato es de 60 minutos. Condiciones climáticas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo abierto, por lo que es necesario verificar que el CREST PISO Para Porcelanato se mantenga fresco al tacto antes de colocar el recubrimiento.

Limitaciones

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a Crestel para una mejor asistencia técnica.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	5 m ² por saco de 20 kg con espesor de 3 mm.
Disponible:	Blanco
Presentación:	Saco de 20 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 4.2 a 4.4 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg
Tiempo Abierto:	60 min.
Resistencia a la compresión a 28 días:	≥ 170 kg/cm ²
Resistencia al corte:	En piso porcelánico (% Abs de agua <0.5%): 20 kg/cm ² En losetas de baja absorción de humedad (% Abs de agua >0.5 y <3%): 25 kg/cm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST PISO para Porcelanato®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA