



Crestuco Repello es un recubrimiento a base de cemento gris con pigmentos especiales, refuerzos poliorientados y agregados pétreos de granulometría controlada.

Al ser mezclada con agua limpia se convierte en una pasta que al aplicarla, sustituye al repello y afine. Brinda la ventaja adicional de imprimir acabados burdos o rústicos a muros y cielos interiores y exteriores.

Superficies recomendadas

Crestuco Repello es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto o concreto colado. En superficies de tablaroca, con aplanados de yeso o sujetas a flexión moderada, es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS®, en lugar de agua para hacer la mezcla. No es recomendado para aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá ser dimensionalmente estable, perfectamente nivelada, estar limpia y libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que pueda inhibir la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 7.2 a 8.0 litros de agua limpia.
- 2 Agregue un bulto de Crestuco Repello (40 kg).
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla

homogénea. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.

- 4 Mezcle nuevamente y Crestuco Repello quedará listo para su uso.

Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades de Crestuco Repello se verán afectadas.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Moje previamente la superficie donde se va a aplicar el Crestuco Repello.
- 2 Aplique una capa de Crestuco de 3 a 4 mm., cubriendo toda la superficie con una llana lisa.
- 3 Deje secar la aplicación por 24 horas.
- 4 Aplique Crestuco Blanqueado/Alisado para obtener el acabado deseado.

Recomendaciones

Para lograr una mejor resistencia, se recomienda mojar la superficie 12 horas después de haberlo aplicado y repetir la operación 2 veces al día durante los siguientes 3 días.

Es muy importante NO AGREGAR MAS AGUA después de preparada la mezcla. Para obtener la trabajabilidad inicial, sólo es necesario volver a mezclar. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo de secado, por lo que es necesario verificar que el Crestuco se mantenga fresco al tacto.



7501818950042



Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Pevio a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	6.0 m ² por bulto de 40 kg sobre block de concreto
Importante	9.0 m ² por bulto de 40 kg sobre superficie afinada
Presentación:	Saco de 40 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 7.2 a 8.0 litros de agua limpia por bulto de 40 Kg
Tiempo de Secado:	30 minutos
Resistencia a la compresión a 28 días:	120 kg/cm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 calle final 26-70
Atanasio Tzul, zona 12
Guatemala, Guatemala
Tels. (502) 2222323

▶▶▶ www.crest.com.mx

→ **CREST Crestuco®**

CREST®
Soluciones de Calidad para la Construcción