

# MORTERO PARA LEVANTADO "S / N"

Mortero predosificado en seco, compuesto por áridos calizos graduados triturados de 0mm a 2 mm, más cemento y cal;

Proporción dosificada para alcanzar la resistencia de diseño.

- PRESENTACIÓN: 50 KG** • COGUANOR NTG - 41050  
**NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:** • COGUANOR NTG - 41003h4  
• COGUANOR NTG - 41017h7



## INFORMACIÓN TÉCNICA

MORTERO	Resistencia a la compresión 28 días	densidad estado fresco	pega u/ bolsa	pega u/ bolsa	cantidad de agua por bolsa	tamaño máx. nominal	espesor de aplicación	duración	contenido de aire NTG-41017h7	retención de agua
TIPO N	750 PSI (53kg/cm <sup>2</sup> )	2190kg/m <sup>3</sup>	+/-35 unidades de 14cm	+/-25 unidades de 19cm	7 litros / bolsa	2mm	10 mm mínimo	6 meses en envase original a partir de la fecha de fabricación	3%	mayor a 75%
TIPO S	1800 PSI (126kg/cm <sup>2</sup> )									

## USO Y APLICACIONES

- Albañilería armada, reforzada y confinada.

## BENEFICIOS

- Fácil aplicación
- Consistencia pastosa
- control de dosificación por peso
- control de inventario
- control de costos por m<sup>2</sup>
- control de rendimientos
- control de desperdicio
- granulometría controlada
- traslado de sacos por nivel en edificios

# MORTERO PARA LEVANTADO "S / N"

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Vaciar el material en un área sin contaminaciones.
- Mezclar el contenido de la bolsa de forma uniforme.
- Agregar la cantidad de agua indicada, la pérdida de la lechada baja la resistencia.
- Mezclar hasta obtener una consistencia pastosa, uniforme libre de grumos.
- Las superficies de las unidades a pegar deberán encontrarse libres de partículas sueltas, polvo u otros elementos que impidan una buena adherencia.
- Las unidades de mampostería no deben quitar ni entregar humedad al mortero.

**RENDIMIENTO** +/-35 Blocks de 14 cm | +/-25 Blocks de 19 cm.

## RECOMENDACIONES

- Revisar que la bolsa este completamente sellada
- Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas
- Desechar bolsas rotas o húmedas
- No colocar agua adicional después del mezclado, esto reduce la resistencia
- No agregar cemento o arena a la mezcla
- Utilizar herramienta libre de óxidos o residuos.
- Preparar solamente la cantidad que se utilizara en 30 minutos


## PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado; casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.



En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

### SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141

[servicioalcliente@laroca.com.gt](mailto:servicioalcliente@laroca.com.gt)

[laroca.com.gt](http://laroca.com.gt)

