



Boqui CREST Ultramax es un emboquillador base cemento portland, elaborado con pigmentos especiales, arena sílica, resinas en polvo y aditivos químicos; especialmente formulado para boquillas mayores a 3mm. Su fórmula le permite ser un emboquillador más flexible, fluido e impermeable, ofrece colores más intensos, consistentes y permanentes, facilidad de limpieza, alta resistencia a la compresión, reducir al máximo la eflorescencia y evitar el agrietamiento y desgaste propios del tráfico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A EMBOQUILLAR

1 BoquiCREST Ultramax deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijadas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo, es necesario esperar cuando menos 48 hrs. para emboquillar. Si la temperatura es menor a 10°C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.

2 Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

PREPARACION DE LA MEZCLA

1 Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare el BoquiCREST Ultramax durante toda la instalación.

2 Use un recipiente limpio para mezclar. Para aplicar con jalador (fluida) vacíe de 2.2 a 2.3 litros de agua limpia y para aplicar con flota vacíe de

1.7 a 1.9 litros de agua limpia en el recipiente.

3 Agregue gradualmente el bulto de BoquiCREST Ultramax (10 Kg.).

4 Mezcle continuamente hasta obtener una consistencia homogénea y libre de grumos.

5 Deje reposar la mezcla por espacio de 2-3 minutos.

6 Vuelva a mezclar sin agregar agua y BoquiCREST Ultramax a estará listo para ser aplicado.

7 Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

• CON LLANA DE ESPONJA DURA

1 Con losetas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una esponja húmeda.

2 Con una llana de esponja dura, distribuya el BoquiCREST Ultramax en forma diagonal, presionando para que la mezcla penetre en los espacios o juntas, cuidando que quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o

fisuras.

3 Remueva el exceso de BoquiCREST Ultramax de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía fresca. La superficie de BoquiCREST Ultramax puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

• CON JALADOR

1 Con losetas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una esponja húmeda.

2 Vierta directo del recipiente el BoquiCREST Ultramax recién preparado sobre el área a emboquillar.

3 Extienda BoquiCREST Ultramax sobre el área con un jalador (tipo limpiador de vidrios de hule) con movimientos diagonales a la junta, asegúrese que el BoquiCREST Ultramax penetre hasta el fondo de la junta y nivele al borde de la loseta.

LIMPIEZA (PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN)

1 Espere de 10 a 15 minutos dependiendo de la humedad del ambiente y la temperatura, para que BoquiCREST Ultramax adquiera la firmeza suficiente y así evitar dañar el emboquillado.

2 Con un trapo limpio o esponja húmeda, limpie



la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia. Finalmente limpiar la superficie con un trapo limpio y seco.

3 Para curar el emboquillado, espere 24 horas después de la instalación y luego cubra la superficie con papel Kraft (papel café), humedeciendo con agua limpia 1 vez al día durante 3 días.

RECOMENDACIONES

- 1 No utilice exceso de agua en la preparación de BoquiCREST Ultramax, ya que se traducirá en una boquilla débil, tendrá problemas de eflorescencia, fácil desmoronamiento y pérdida de color.
- 2 Evite filtraciones de agua sobre el piso, por lo menos durante 21 días después de la instalación. Humedezca sólo al trapear.
- 3 Mantenga el área donde se aplicó el BoquiCREST Ultramax libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
- 4 Si desea sellar la superficie para tener una repelencia a la grasa, utilice CREST SEAL Sellador Acabado Natural® o CREST SEAL Sellador Intensificador®.
- 5 Durante los meses de verano, el emboquillado

deberá hacerse durante el tiempo más fresco del día y humedecer las juntas.

6 BoquiCREST Ultramax es un producto que contiene sellador, pero si se desea intensificar aún más los tonos de los colores, aumentar el grado de impermeabilidad y flexibilidad, prepare BoquiCREST Ultra con ADICREST MP-PLUS® diluido al 50%. Para mayor información del uso de ADICREST MP-PLUS®, consulte la hoja técnica del mismo.

7 En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es necesario preparar la boquilla con ADICREST MP-PLUS diluido al 50% en lugar de agua, para reducir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.

8 Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 35°C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia y humedezca las juntas.

9 En instalaciones que estén sometidas a movimientos estructurales, choques térmicos o vibraciones es recomendable el uso de sistemas de juntas flexibles como CREST Flexigrout® y CREST Boquifom®.

LIMITACIONES

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con Epoxy CREST 2020®, disponible en 5 colores.

INGREDIENTES

Cemento Portland 65997-15-1, Arena Sílica 14808-60-7, Oxido de Hierro 1309-31-1, Pigmento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado.



Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	Formato			Ancho de Boquilla		
		6 mm	10 mm	13 mm		
	20 x 20 cm	10.5	6	5		
	30 x 30 cm	15.5	9.5	7		
	40 x 40 cm	20.5	12.5	9.5		
	45 x 45 cm	23	14	11		
	50 x 50 cm	26	15.5	12		
Disponible:	En 30 colores.					
Presentación:	Saco de 10 kg.					
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.					
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C.					
Proporción de la Mezcla:	De 1.8 a 2.3 L de agua limpia por bulto de 10 kg					
Absorción de humedad:	<5%					
Resistencia a la compresión a 28 días:	≥300 kg/cm ²					

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C + 2° C y humedad relativa de 50 + 5%.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST BoquiCREST ultramax®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA