

Drymix

Monoacabado gris y blanco

Mortero elaborado a base de cemento gris o blanco agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado final en muros y cielos de mampostería y concreto. Por la granulometría de sus agregados y adherencia puede aplicarse en capas de hasta 8 mm por lo que permite corregir desplomes y detalles constructivos y dar un acabado final al muro. Puede ser utilizado para realizar resanes en muros y losas.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Paredes de mampostería de block o ladrillo, terrazas o losas de concreto o prefabricadas, reconstrucción de muros antiguos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie de toda suciedad, polvo, aceite, grasa, selladores, agentes de curado, pintura y sustancias extrañas que inhiban la adherencia. Saturar la superficie previa a su aplicación. La superficie debe estar resistente y dimensionalmente estable.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. Vacíe en un recipiente limpio de 7 a 8 litros de agua limpia. (Consulte instrucciones de empaque).
2. Agregue un saco de DRYMIX MONOACABADO de 40 kg y deje reposar por un lapso de 5 minutos.
3. Mezcle otra vez el DRYMIX MONOACABADO y quedará listo para su uso. Preparada la mezcla ya no agregue más agua porque ello afectará las propiedades del producto.

Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Drymix 
ACABADOS



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

En este tipo de acabado se puede utilizar llana de metal o de madera, dependiendo del tipo de acabado que desee. Extender DRYMIX MONOACABADO con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al muro o cielo que se utiliza como base hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero como arrastres para facilitar la nivelación y plomeado. (El espesor recomendado es de 8 mm máximo). Esperar de 3 a 4 horas para dar el acabado, esto dependerá de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa.

Para realizar el acabado, colocar la llana sobre la superficie, presionando y desbastando ligeramente la capa de DRYMIX MONOACABADO con movimientos circulares. La capa superficial debe caer en forma de polvo sin que queden restos adheridos en la llana. De no ser así, espere más tiempo. Eliminar los residuos de polvo de la superficie usando un cepillo de cerdas suaves. Si desea dar un acabado liso puede colocar sobre la nivelación de repello un DRYMIX MONOACABADO BLANCO y darle el acabado final que desee.

RECOMENDACIONES

DRYMIX MONOACABADO esta especialmente formulado para ser aplicado en espesores de hasta 8 mm, si el desplome del muro o el desnivel del cielo es mayor aplique Primero una capa de **DRYMIX PEGABLCOK**. Deje secar mínimo 24 horas entre capa y capa. Es recomendable que una misma persona mezcle y prepare DRYMIX MONOACABADO durante toda la instalación, así como llevar un buen control y una buena supervisión durante la aplicación. Considere la temperatura del ambiente como factor que afecta el tiempo de secado. Nunca añada más agua a **DRYMIX MONOACABADO** ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Si esta seco, deséchelo. No se recomienda aplicar **DRYMIX MONOACABADO** sobre superficies recubiertas con pintura, yeso, madera o metálicas. Cuando aplique DRYMIX MONOACABADO en losas prefabricadas de vigueta y bovedilla, es recomendable realizar primero un resane de todas las juntas entre bovedillas y juntas entre vigueta y bovedilla y así evitar fisuras por espacios vacíos en las juntas.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere un dato técnico específico, consulte a su asesor técnico DRYMIX.

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
Rendimiento Promedio	12M ² / saco de 40 kg (Espesor de aproximados de 2 mm).
Presentación	Saco de 40 Kg, disponible en gris y blanco
Tiempo de Almacenaje	3 meses en lugar seco, dentro de su empaque original y sin abrir
Temperatura de Aplicación	Entre 6° y 39° C
Dosificación de Agua por Bolsa	Aprox. 10 Lt. de agua Limpia por saco de 40 Kg
Permeabilidad	<10% (Permeabilidad tubo KARSTEN)
Retención de Agua	100% (ASTM 1506 / NTG 41104h2)
Contenido de Aire	12% (UNE-EN 1015-7)
Flujo de Mortero	107% (ASTM 1437 / NTG 41003h13)
Adherencia	>0.50 N/mm ² (COGUANOR NTG 41101 / UNE-EN 1015-12)
Resistencia a la compresión en cubos	> 1100 PSI a 28 días ASTM C-109

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar, así como la nivelación de la base.

